

# Gruntas lakui Bona Prime Classic

## Paskirtis:

Bona Prime Classic – tai vienkompontinis akrilinis vandens pagrindo gruntas, turintis sudėtyje didelį kietųjų dalelių kiekį, naudojamas medinių grindų gruntavimui prieš lakavimą visais vandeniniais Bona lakais. Bona Prime Classic suteikia paviršiui lygumo ir sandarumo bei sumažina lentų šonų susiklijavimo riziką, todėl tinka statmenos medienos grindims, minkštos medienos lentoms ir kietmedžio grindims su pogrindiniu šildymu.

**Svarbu: kai kurios medžio grindys, kaip pvz. Tarkett deimantinės pušies, Tarkett stabilizuoto rudo buko, Tarkett buko ir raudonmedžio, gali būti gruntuojamos tik tirpiklių pagrindu pagamintais gruntais. Taip yra ir su kai kuriose Lietuvos įmonėse gaminamu šviesaus uosio parketu, kuris nuo vandens raudonuoja. Šioms grindims rekomenduojame naudoti kitus gruntuos, nesukeliančius medienos raudonavimo.**

## Paruošiamieji darbai:

Dengiamas paviršius turi būti gerai nušlifluotas iki švaraus medžio, sausas, gerai išvalytos visos šlifavimo dulkės, alyva, vaškas ir kiti užteršimai. Paskutiniam medienos šlifavimui reikia naudoti Bona švitra-sparnelio sistemą arba ne stambesnę kaip Nr. 120 šlifavimo tinklę ar šlifavimo popierių. Geriausią rezultatą pasieksite naudodami Bona Buffer šlifavimo-poliravimo mašiną.

## Vartojimas:

- Gruntavimo ir džiūvimo metu patalpos, grindų ir grunto temperatūra negali būti žemesnė nei +13°C.

**Svarbu: prieš naudojimą ar prieš matuojant mažesnius kiekius gerai suplakite indą.** Įstatykite pridedamą prie grunto tinklinį filtrą į indo kaklelį.

Gruntas tepamas tolygiai, prisilaikant reikiamos išeigos, bet vengiant balučių susidarymo. Po gruntavimo grindis galima lengvai pašlifluoti, naudojant Bona švitra-sparnelio sistemą, kad pašalinti pasišiaušusius medienos plaušelius.

**Naudojami įrankiai:** Bona volelis, Bona aplikatorius arba teptukas, skirti lakuoti vandens pagrindu pagamintiems lakams;

**Išeiga:** 1l / 8-10 m<sup>2</sup> (120-100 g/m<sup>2</sup>);

**Džiūvimo laikas:** 1-2 val. esant +20<sup>0</sup> C temperatūrai ir 60% santykinėi oro drėgmei.

## Geriausias:

1 metai nuo pagaminimo datos, nepažeidus gamyklinio įpakavimo.

Pagaminimo datos šifravimas: pirmas ir antras skaičiai – metai; trečias ir ketvirtas skaičiai – metų savaitė.

## Laikymo ir transportavimo sąlygos:

Laikymo ir transportavimo metu oro temperatūra neturi būti mažesnė kaip +5°C ir viršyti +25°C.

## Tara:

Indai po 1 ir 5 l.

## Valymo priemonės:

Panaudoti įrankiai išplaunami vandeniu. Sudžiūvusiam gruntui nuvalyti naudojamas acetonas.

## Utilizacija:

Likučiai ir tara utilizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Nepilti grunto likučių į kanalizaciją.

## Papildomi duomenys:

LOJ didžiausia leistina reikšmė ES šalyse (subkategorija 1.9): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010).

Bona Prime Classic turi daugiausiai 30 g/l LOJ.

Kietųjų dalelių kiekis: ne mažiau 32 %.

**Gamintojas:**

Bona, Švedija.

**Importuotojas:**

UAB "Vilkonda"

Eišiškių pl. 127, Vilnius, Lietuva

Tel.: (8~5) 232 93 56

**WWW.PARQUET.LT**

**Saugos duomenys:**

Saugoti nuo vaikų. Sudėtyje yra 1-2,5 % dipropilenglikolio monometileterio. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Rekomenduojama naudoti nitrilo pirštines. Jeigu produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti apsauginius akinius. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Instrukcija parengta: 2008.07.28