



KESTOPREN KONTAKTINIAI KLIJAI

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka klijuoti įvairius profilius iš PVC, kaip pavyzdžiui plintusus, kampus ar apdailos plyteles, plyteles laiptų kampams. Taip pat ir kilimų bei plytelių klijavimui iš PVC; linoleumo, kamščio, laminato, gumos, odos ir įvairių statybinių plytelių klijavimui.

KLIJUOJAMAS PAVIRŠIUS

Pagrindas turi būti sausas, lygus ir švarus. Grubius ir nelygius paviršius išlyginti su Kestonit grindų glaistu. Medinių grindų siūlės išlyginamos.

SAVYBĖS

- * Klijų jungtis veikia be ilgalaikio prispaudimo
- * Geras atsparumas drėgmei
- * Didelis atsparumas šilumai, apie + 90°C
- * Klijų siūlė išlaiko spalvą.

TECHINIAI DUOMENYS

Skiediklis	Kontaktinių klijų skiediklis Kesto Nr.3
Masė	Apie 0.85 kg/l
Atsparumas šalčiui	Neužšąla
Žemiausia darbinė temperatūra	+ 15 °C
Degumas	Lenvai užsiliepsnojantis
Atviro išlaikymo laikas	15 – 45 min.
Darbinis laikas	1 – 1.5 val.

DARBO PRIEMONĖS

Lygi glaistyklė (nedantyta) arba teptukas.

IŠEIGA

2 m²/l (tepant klijus ant abiejų klijuojamų pusių)

ĮPAKAVIMAS

1/3, 1, 3, 10 ir 20 l.

REKOMENDUOJAMOS DARBO SĄLYGOS

Patalpų, medžiagos ir

klijų temperatūra +18...+20 °C

Medžio drėgmė 8...12 %

Betono drėgmė max. 3.5 p-% arba žemiau 85% RH

Klijavimo metu patalpoje turi būti normali temperatūra. Danga ir klijai turi būti sušilę iki tokios pat temperatūros.

EKSPLOATACINĖ IR EKOLOGINĖ SAUGA

Produkte yra lengvai užsiliepsnojantis skiediklis. Darbo vietoje turi būti gera ventiliacija. Vengti bereikalingo odos kontakto su šviežiais klijais. Izoliuoti produktą nuo užsiliepsnojimo galimybių – prietaisų skleidžiančių elektrostatinę krūvį, kibirkštis ir t.t. Po darbo tuoj pat uždaryti produkto pakuotę. Saugoti nuo vaikų. Nepilti į kanalizaciją. Menki produkto kiekiai išdžiūna, sausus likučius galima išvežti į savartyną. Didelius produkto likučius reikia utilizuoti ir priduoti į specializuotą atliekų naikinimo įstaigą. Pagal atskirą prašymą išduodamas papildomas produkto saugos pasas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijai užtepami ant abiejų klijuojamų paviršių su nedantyta mentele ar teptuku. Priklausomai nuo sąlygų, leisti klijams išdžiūti apie 15 – 45 min. Kai klijų plėvelė atrodo sausa, tada klijuojami paviršiai prispaudžiami vienas prie kito. Suklijuota siūlės jungtis iš karto sulimpa, bet galutinis tvirtumas pasiekiamas per keleta parų. Jei yra abejonių, patariama atlikti testinį suklijavimą prieš klijuojant visą paviršių.

Darbo su klijais metu yra griežtai draudžiama šalia laikyti atvirą liepsną! Be to, reikia laikytis saugaus darbo taisyklių su lenvai užsiliepsnojančiais produktais.

DĖMESIO!

NEUŽŠALA

LENGVAI UŽSILIEPSNOJANTIS

Saugoti vėsioje patalpoje, ne žemiau nei +5 °C. Saugoti pilnai uždarytą, originaliame įpakavime. Po ilgo sandėliavimo sumaišyti prieš klijuojant. Netinka klijuoti labai minkštą PVC ar poliolefiną. Minkštai PVC rekomenduojame Kiilto plastmasės klijus užtepti ant nedidelių plotų.

Mūsų rekomendacijos paremtos mūsų bandymais ir sukaupta patirtimi. Tačiau mes negalime įtakoti vietinių sąlygų ar darbų kokybės su panaudotu produktu, todėl negalime prisiimti atsakomybės