



TIKKURILA

Akwiwax Satin

APIBŪDINIMAS

Drėgnose patalpose esančios medienos apsaugos priemonė su natūraliu vašku.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Skirta pirčių suolams ir medinėmis sienų bei lubų dailylentėms. Taip pat galima naudoti durims ir langų rėmams. Geras pasirinkimas drėgnoms patalpoms.
- Sudėtyje esantis natūralus vaškas susigeria į medieną ir sudaro drėgmę bei purvui atsparią švelnią plėvelę.
- Atitinka statybinių medžiagų mažos emisijos klasę M1 (patvirtinta Suomijos statybos informacijos fondo (RTS)).
- Jutraukta į statybinių gaminių, kuriuos galima naudoti Šiaurės šalių ekologinį ženklą „Gulbė“ turintiems pastatams, duomenų bazę.



TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Apie 24 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Apie 25 proc.

Tankis 1 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga

| Rekomenduojamas dangos storis (neskiesto) | Teorinė išeiga | |
|---|----------------|-------------------------|
| šlapios | sausos | |
| 100–120 g/m ² | 25–30 µm | 10–13 m ² /l |

Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

| 100–120 g/m ² (šlapios dangos) | +20°C | +50°C |
|---|----------|--------|
| Nelimpa dulkės po | 30 min | 15 min |
| Galima liesti po | 2–3 val. | 1 val. |
| Galima šlifuoti po | 1 d. | |

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykino oro drėgnio ir vėdinimo.

Blizgumas

Matinis.

Spalva

Spalvynas „Akvi Color AT“, vidaus beico ir lako spalvynas. Tam tikros spalvos pagal pageidavimą. Spalvinimo sistemos „Akvi Tone“ ir „Avatint“.



TIKKURILA

Akwiwax Satin

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paviršiaus paruošimas

Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Lengvai sudrėkinkite apipurkšdami vandeniu, leiskite išdžiūti ir nušlifuokite pašalindami medienos atplaišas. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 70 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje.

Dengimas

Gerai išmaišykite. Jei reikia, atskieskite vandeniu.

Rekomenduojama dengti tik vieną ploną sluoksnį. Kuo storesnė danga, tuo didesnis blizgumas.

Skiedikliai

Vanduo

Įrankios valymas

Vanduo

Sukietėjusią priemonę valykite įrankių valikliu.

LOJ

LOJ kiekis gaminyje 130 g/l.

Pagal direktyvą 2004/42/EB (subkategorija A/f) leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 130 g/l.

**SAUGOS IR
SVEIKATOS
APSAUGOS
ŽENKLINIMAS**

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos jspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose.
Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tik pramoniniams ir profesionaliam naudojimui.

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniaisiais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminijų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasileikame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jų gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jų naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patariamojo pobūdžio. Tieki, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiminate visą atsakomybę už galimas pasekmes.