

Pinjasol Color

APIBŪDINIMAS

Pusiau skaidri spalvinama lauko medienos dažyvė.

SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Saugo medieną nuo drėgmės, saulės ir purvo. Mažina medienos paviršiaus skilinėjimą.
- Tinka lauke esantiems mediniams paviršiams, pvz.: langų rėmams, lauko durims, sienoms, rąstiniams nameliams ir kt.

TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) Apie 11 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) Apie 14 proc.

Tankis 0,85 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išeiga 8–10 m²/l. Reali išeiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė

90–110 g/m ²	+20°C
Galima liesti po	6–12 val.
Galima krauti į rietuves po	24 val.

Kiek laiko danga džiūsta ir kada galima dengti kitą sluoksnį, priklauso nuo sluoksnio storio, temperatūros, santykinio oro drėgumo ir vėdinimo.

Spalva

Tam tikros spalvyno „Valtti Color“ spalvos. Spalvinimo sistema „Temaspeed Premium“.

Pinjasol Color

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Paviršiaus paruošimas** Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas. Nuvalykite pelėsį ir mėlynas dėmes. Medienos paviršių nušlifukite šlifavimo popieriumi P150–320. Prieš dengdami kitą sluoksnį paviršių nušlifukite šlifavimo popieriumi P240–400. Kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes.
- Dengimo sąlygos** Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Norint optimalaus rezultato būtina užtikrinti gerą vėdinimą. Galima džiiovinti džiovinimo kameroje ir kambario temperatūroje.
- Dengimas** Gerai išmaišykite. Stenkitės, kad nesusidarytų putų. Gaminys paruoštas naudoti.
- Dengiant beoriu purkštuvu antgalio skersmuo 0,013–0,015", medžiagos slėgis 120–180 bar. Purškimo kampas parenkamas pagal dengiamo objekto formą.
- Jei reikia, galima skiesti skiedikliu 1050 (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.).
- Dengiant nardinamuoju dengtuvu galima skiesti skiedikliu 1050 (skiediklio naudojama iki 10 tūrio proc.).
- Medienoje yra sākų ir kitų dažomųjų ekstraktinių medžiagų, ypač šakų vietose. Dėl temperatūros ir drėgmės svyravimo šiose vietose dangos spalva gali pakisti.
- Skiedikliai** Lakkabensiini 1050
- Įrangos valymas** Lakkabensiini 1050
- LOJ** LOJ kiekis gaminyje 730 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 730 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti (atskiestame) gaminyje 740 g/l.
- SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS** Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
- Tik pramoniniam naudojimui.**

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminų kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasilieiname teise keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir koku tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.