



TIKKURILA

# TAIKA GLOW

TAMSOJE ŠVYTINTIS LAKAS

## APIBŪDINIMAS

Specialų efektą sukuriantis vandeninis tamsoje švytintis lakas.

## PASKIRTIS

Skirta sausų patalpų sienoms. Padengiant apsauginiu laku taip pat galima naudoti baldams, grindims ir kt. paviršiams. Tinka kaip papildoma ženklavimo priemonė evakuacinio išėjimo kryptiai žymėti kartu su aprobuotais evakuacijos krypties ženklais.

## SAVYBĖS

Naudojamas tik dažytiems paviršiams. Efektas geriausiai išryškėja, kai paviršius yra nudažytas balta arba kita šviesia spalva, esant visiškai tamsai. Iki tol patalpa turi būti ganėtinai stipriai apšviesta. Švytėjimo efektas išlieka iki 6 valandų.





TIKKURILA

## TAIKA GLOW

### TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Spalva</b>	Permatomas, šiek tiek gelsvas. Tamsoje švyti žalsvai.
<b>Blizgumas</b>	Matinis.
<b>Išėiga</b>	8–12 m <sup>2</sup> /l priklausomai nuo dengimo būdo.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0.333 l, 1 l
<b>Įrankiai</b>	Volelis trumpais plaukeliais, teptukas, trafaretinis teptukas arba purkštuvai (įprasto purkštuvo purkštuko skersmuo 1,4–1,8 mm, skiedžiama vandeniu (vandens naudojama iki 5 tūrio proc.).
<b>Džiūvimo trukmė</b>	Kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 6 val.
<b>Tankis (kg/l)</b>	Apie 1,1 kg/l, ISO 2811.
<b>Atsparumas drėgnajam šveitimui</b>	1 klasė (SFS-EN 13300, ISO 11998).
<b>Atsparumas karščiui</b>	Atlaiko +85 °C temperatūrą (ISO 4211-3).
<b>Sausojo likučio tūrio dalis (proc.)</b>	19
<b>LOJ</b>	Subkategorija A/I. Leistinas LOJ kiekis (nuo 2010 m.) 200 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 200 g/l.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugoti nuo šalčio.

# TAIKA GLOW

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Dengimo sąlygos

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +10 °C, santykinis oro drėgnis turi būti 30–70 proc.

### Paviršiaus paruošimas

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir dulkes. Jei reikia, išlyginkite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius

Nuplaukite plovikliu „Maalipesu“ pagal instrukciją ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite atšokusius dažus. Kietą ir blizgų paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, ir kruopščiai pašalinkite šlifavimo dulkes. Trūkius ir duobutes užglaistykite tinkamu glaistu „Presto“, kai išdžius, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Gruntavimas

Padenkite paviršių baltos arba šviesios spalvos tinkamu gruntu arba dažais. Lakas „Taika Glow“ gerai dera su dauguma dažų.

### Gruntavimas

Padenkite paviršių baltos arba šviesios spalvos tinkamu gruntu arba dažais. Lakas „Taika Glow“ gerai dera su dauguma dažų.

### Dengimas

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite gausiai lygiam paviršiui skirtu voleliu trumpais plaukeliais, teptuku, trafaretiniu teptuku arba purkštuvu. Stenkitės, kad sluoksnis būtų kuo lygesnis, ir vienodai padenkite visą paviršių. Naudokite dažymo juostą ir pašalinkite ją vos baigę dengti. Lakas stipriau švytės, jei dengsite 2 sluoksnius (arba daugiau). Lakuotą paviršių galima apsaugoti padengus grindų laku „Parketti-Ässä“ arba baldų laku „Kiva“.

Pastaba! Patikrinkite rezultatą tamsoje. Naudokite pakankamą lako kiekį, kad nesimatytų dengimo žymių.

Daugiau idėjų, kaip panaudoti laką, rasite tinklalapyje [www.tikkurila.com](http://www.tikkurila.com).

### Įrankių valymas

Plaukite vandeniu ir muilu. Nuvalykite dažų / lako likučius ir nuplaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.

### Paviršiaus priežiūra

Dažų danga įgauna reikiamą patvarumą maždaug po mėnesio, todėl iki tol dažyto paviršiaus nevalykite.

Vėliau nešvarų paviršių galite valyti neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta minkšta šluoste. Nuvalę iš karto nuskalaukite vandeniu ir išdžiovinkite.

### Dangos atnaujinimas

Žr. „Anksčiau dažytas paviršius“. Švytėjimo efektą galite paslėpti padengdami paviršių dviem vandeninių dažų sluoksniais.

### Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas

Gaminio likučiai turi būti utilizuoti pagal pavojingų atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Tuščią ir sausą pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.



## TAIKA GLOW

### SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008

**Atsargiai.** Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT) ir 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Sudėtyje yra: C(M)IT/MIT (3:1).



GHS07