

AF 54**/00 SKAIDRUS VANDENINIS LAKAS VIDAUS DARBAMS

Išleidimo data 03/30/2010

Blizgesys:	5, 10, 20, 30, 50, 70, 90
Naudojimo sritys:	Kėdės, durys, plokščios ir tekintos dalys, grindjuostės, baldai, dailylentės.
Naudojimo būdas:	Visų tipų purkštuvai, volelis, teptukas ir t.t. (svarbu, kad įranga būtų tinkama vandeniniams produktams).
Maišymo procesas:	Paruoštas naudojimui. Jeigu reikia skiesti vandeniu iki 5%.

Techniniai duomenys:

Nelakių medžiagų kiekis (%):	24 ± 2
Tankis (kg/l):	1.030 ± 0.030
Klampumas (DIN 4 / 20°C):	40" ± 5" 60" ± 5" (90 blizgesys)

Bendri duomenys

Sluoksniai:	2
Rekomenduojamas kiekis (g/m ²):	Min. 80, Max. 140 vienam sluoksniui
Džiūvimo trukmė (100 g/m ² / 20°C):	Nelimpa dulkės po 20' Nelimpa liečiant po 60' Galima dėti vienas ant kito 24 val.
Galiojimo laikas (mėn.)	15

AF54**/00 skaidrus vienkomponentis vandeninis lakas (savaiame gruntuojantis lakas) skirtas vidaus darbams. Paviršiams suteikia tvirtą, skaidrią ir glotnią plėvelę. Jis gali būti naudojamas kaip lakas baigiamajam sluoksniui, taip pat kaip gruntinis pagrindas vandeninėse sistemose (HYDROPLUS). Produktas puikiai užpildo poras. Gali būti tonuojamas AC0600/XX arba AC1810/XX vandeniniais becais.

Paviršiaus paruošimas

Prieš pradėdant lakavimo darbus, paviršių rekomenduojama sušveisti 180-220 rūpumo šveitimo popieriumi. Norint išgauti labai geros kokybės paviršių pirmam sluoksniui rekomenduojama dėti vandeninį gruntą, o baigiamajam sluoksniui naudoti AF54**/00. Pirmą sluoksnį rekomenduojama sušveisti 320-400 rūpumo šveitimo popieriumi. Prieš lakuojant baigiamąjį sluoksnį, labai svarbu kad paviršius būtų visiškai švarus. Norint paviršiams suteikti didesni cheminį atsparumą, galima įpilti priedo 1 % XA4080/00 (naudojimo sąlygos TDL).

Džiovinimas

Gaminis padengtus vandeniniais produktais rekomenduojama džiovinėti ne žemesnėje nei 15°C temperatūroje, oro drėgnumas neturėtų viršyti 85%. Nesilaikant rekomenduojamų džiovinimo sąlygų susiformuoja netokia tvirta gaminio plėvelė. Visuomet rekomenduojama džiovinėti specialiose džiovinimo sąlygose 20-30°C temperatūroje.

Panaudojimas žaislams

AF72**/00 sudėtyje nėra sunkiųjų metalų ir tai atitinka Europos direktyvos reikalavimus **EN 71-3** (Žaislų sauga – tam tikrų elementų migracija).

Specialios instrukcijos

Produkto neužšaldyti, laikyti ne žemesnėje nei 5°C temperatūroje. Produktą naudoti ne žemesnėje nei 15°C temperatūroje. Prieš naudojant produktą svarbu labai gerai išmaišyti, kad neliktų jokių nuosėdų. Produkto likučius šalinti pagal galiojančius įstatymus, nešalinti į drenažus. Naudojant produktą, labai svarbu įsitikinti ar jūsų naudojama įranga yra tinkama vandeniniams produktams, ypač elektrostatinei purkštuvai, siurbliui ir tt. Ilgą laiką atidaryta produkto pakuotė gali sugesti dėl ore esančių bakterijų, nes produktas yra vandeninis, todėl prieš naudodami produktą dar kartą patikrinkite produkto kvapą bei klampumą.