

AF72XX/00
Skaidrus vandeninis lakas

Išleidimo data: 2011/06/29

Blizgesys:	05, 10, 20, 30, 40, 60, 90 blizgesio
Naudojimo sritys:	Durys, baldai, tekintos dalys, rėmai, grindjuostės, sienų paneliai, laiptai.
Naudojimo būdas:	Visų tipų purkštuvai: konvekcinis, orinis, beoris, elektrostatinis. Svarbu įranga būtų tinkama vandeniniams produktams.
Maišymo procesas:	Paruoštas naudojimui. Jeigu būtina - skiesti vandeniu.
Techniniai duomenys:	
Nelakių medžiagų kiekis (%):	31 ± 2
Tankis (kg/l):	1.030 ± 0.030
Klumpumas (DIN 4 / 20°C):	05, 10, 20, 30, 40, 60 blizgesys: 150"±5" 90 blizgesys: 80" ± 5"

Paviršiaus paruošimas

Spalvą suteikti galima su vandeniniais becais AC1810/XX arba AP1221/XX, kurie gali būti maišomi su AC0600/XX becais išraiškingesnei spalvai išgauti.

Bendri duomenys

Sluoksniai:	2
Rekomenduojamas kiekis (g/m²):	Min. 80, Max. 140 vienam sluoksniui
Džiūvimo trukmė (100 g/m² / 20°C):	Nelimpa dulkės po 30' Nelimpa liečiant po 60' Galima šveisti po 4 val. Galima dėti vienas ant kito 24 val.
Dirbtinas džiovinimas (100 g/m² / 35°C):	Karštas oras 35°C 45' Vėsinimas 15'
Galiojimo laikas (mėn.)	15

AF72**/00 skaidrus vandeninis lakas (gali būti naudojamas kaip gruntas), paviršiams suteikia mechaninį bei cheminį atsparumą, termoplastiškas. Produkto sudėtyje esančių akrilo/poliuretanių derių dėka, puikiai išryškinamos medienos poros. Tinkamas dviejų sluoksnių atvirų porų sistamai. AF72**/00 gali būti tonuojamas vandeniniais becais AC0600/00 arba AC1810/XX išraiškingesnei spalvai išgauti.

AF72**/00 – tinkamas laiptams dengti, suteikia paviršiams mechaninį tvirtumą bei atsparumą cheminiams preparatams. Atliekant įbrėžimams atsparumo testus, remiantis standartu ASTM D 4060-81 naudojant įrangą su CS 17 šlifavimo įrenginiu, buvo nustatytas pakankamai aukštas atsparumo įbrėžimams lygis.

Pridėjus į lako mišinį priedų po septynių dienų mišinio klumpumas gali pasikeisti, todėl rekomenduojama mišinį atšviežinti pridedant naujo lako AF72**/00 santykiu 1:1. Bet kokie priedai taip pat turi būti naujai dedami prieš pat produkto naudojimą. Norint produktą AF72**/00 tepti teptuku, būtina įpilti 10 % geriamo vandens.

Panaudojimas žaislams

AF72**/00 sudėtyje nėra sunkiųjų metalų ir tai atitinka Europos direktyvos reikalavimus **EN 71-3** (Žaislų sauga. Tam tikrų elementų migracija).

Specialios instrukcijos

Produkto neužšaldyti, laikyti ne žemesnėje nei 5°C temperatūroje.

Produktą naudoti ne žemesnėje nei 15°C temperatūroje.

Prieš naudojant produktą svarbu labai gerai išmaišyti, kad neliktų jokių nuosėdų.

Produkto likučius šalinti pagal galiojančius įstatymus, nešalinti į drenažus.



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
- UNI EN ISO 9001 -
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio
Via del Ffiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437
www.sayerlack.com
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

AF72XX/00

Skaidrus vandeninis lakas

Išleidimo data: 2011/06/29

Naudojant produktą, labai svarbu įsitikinti ar jūsų naudojama įranga yra tinkama vandeniniams produktams, ypač elektrostatinei purkštuvai, siurbliui ir tt.

Ilgą laiką atidaryta produkto pakuotė gali sugesti dėl ore esančių bakterijų, nes produktas yra vandeninis, todėl prieš naudodami produktą dar kartą patikrinkite produkto kvapą bei klampumą.