

## Techninis Duomenų Lapas

## AU0474/XX HYDROPLUS DVIEJŲ KOMPONENTŲ VANDENINIS GRUNTAS

Išleidimo data 2012 09 13

Spalva:	13 balta, 22 juoda		
Panaudojimo sritis:	plokščios dalys, rėmai, grindjuostės, durys, MDF plokštės		
Panaudojimo būdas:	orinis, beoris ar konvekcinius purkštuvus		
Maišymo procesas:		Svoris (kg)	tūris (ltr)
Dalis A	AU0474/XX	100	100
Kietiklis	AH1550/00	2	2

### Techninės charakteristikos

Sausa liekana (%):	56 ± 1		
Specifinis tankis (kg/l):	1.365 ± 0.030		
Klampa (DIN 6 at 20°C):	30" ± 3"	balta 13	
	30" ± 2"	juoda 22	

### Bendros charakteristikos

Mišinio gyvybingumas esant 20°C:	3 val.
Rekomenduojamas užnešimo kiekis (g/m <sup>2</sup> ):	nuo 150 iki 250 vienam sluoksniui
Sluoksnių skaičius:	max. 3
Galiojimo laikas	15

AU0474/XX dviejų komponentų vandeninis gruntas skirtas tiesiogiai dengti ant MDF plokštės ar kitų medinių paviršių. Produkto didelė sausa liekana, kas užtikrina puikų dengiamumą, netgi dengiant kiekiu 150-200 g/m<sup>2</sup> vienam sluoksniui. AU0474/XX rekomenduojamas kietiklis AH1550/00 iki 2% suteikia produktui daugiau elastingumo. Galima naudoti gruntą ir be kietiklio, puikiai išsilieja, paviršiams suteikiama graži estetiška išvaizda.

### Specialios nuorodos

Vykstant dažymo darbams, produkto, dengiamo paviršiaus bei aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė nei 15°C. Susidarę likučiai turi būti sunaikinti pagal galiojančius teisės aktus. Nepilti likučių į kanalizaciją. Atsižvelgiant į platų medžiagų, naudojamų gaminant medinius gaminius asortimentą, kuomet keičiama sistema nuo tirpiklinio pagrindo dažų pereinama prie vandens pagrindo sistemos, visada patartina susisiekti su savo tiekėjais, kad jie patikrintu techninius įrenginius: ar jūsų įranga ir komponentai yra tinkami.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.