

Techninis Duomenų Lapas

EL0133/00 BLIZGUS, VIENO KOMPONENTO JAHTINIS LAKAS

Išleidimo data 2012 09 13

Spalva:	SKAIDRUS
Panaudojimo sritis:	Vidaus ir lauko durų, langų, baldų ar kitų medinių paviršių lakavimui
Panaudojimo būdas:	Purkštuvu arba tepti teptuku, voleliuku.

Techninės charakteristikos

Sausa liekana (%):	48 ± 1
Specifinis tankis (kg/l):	0.905 ± 0.003
Klampa (DIN 6 at 20°C):	55" ± 6"

Bendros charakteristikos

Džiūvimo laikas (100g/m ² prie 20 C°)	Nelimpa dulksės : 60-70 min. Nelimpa liečiant : 2-3 val. Galima krauti: 24 val. Galima perlakuoti 48 val.
Rekomenduojamas užnešimo kiekis (g/m ²):	100-120
Sluoksnių skaičius:	1-3
Galiojimo laikas	Laikoma tinkamoje taroje ir sąlygose, galiojimo laikas neribojamas.

EL0133/00 vieno komponento aliejinio pagrindo lakas, pasižymintis geru elastingumu ir mechaniniu atsparumu.

Šis lakas puikiai tinka mediniams paviršiams lauke. Tepant teptuku, skiesti vaitspiritu 10-20%

EL0133/00 taip pat tinkamas purkšti purkštuvu (lakas nėra tiksotropinis). Galima naudoti ir elektrostanius purkštuvus, tam reikia dadėti 3-6% XT4035/00 priedą.

Specialios nuorodos

Kad išvengtumėte savaiminio užsidegimo pavojaus, kiekvienos procedūros pabaigoje kruopščiai išvalykite paviršius, pašalinkite lako likučius nuo ventiliatorių, filtrų, kabinos sienų ir grindų.

N.B.: DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.

WARNING: ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.