

Hansa Facade

Mineralinių fasadų dažai

Turi vandeniui nelaidaus silikoninio priedo
Didesnis atsparumas atmosferos poveikiui
Labai gera dengiamoji geba

Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems tinkuotiesiems, betoniniams, mineralinio pluošto paviršiams.
Netinka kalkiniais dažais padengtiems paviršiams.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Gyvenamųjų, komercinių, pramoninių ir sandėliavimo patalpų fasadams. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiesiems paviršiams ir mineralinio pluošto paviršiams. Netinka kalkiniais dažais dažytiems paviršiams.
Blizgumas	Visiškai matinis
Išėiga (vieno sluoksnio)	4–6 m ² /l – betoniniam, tinkuotam ir plytiniam paviršiui (vienam sluoksniui). Realī išėiga priklauso nuo dengimo būdo ir dengiamo paviršiaus nelygumo.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus (bazė LA) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazės LA ir LC). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	LA BAZĖ, LC BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvu antgalio skersmuo 0,018–0,023" (0,46–0,58 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
Skiediklis	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 40 tūrio proc.



TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	1,5 kg/l (ISO 2811).
Vandens garų difuzija	$S_d, H_2O \leq 0,14$ m, dengiant pagal gamintojo instrukciją (ISO 7783-2).
Vandens įgertis	$W \leq 0,1$ kg/m ² * h0,5, dengiant pagal gamintojo instrukciją (EN 1062-3).
Pakuočių dydžiai	LA BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l LC BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes, purvą, druskas ir birias daleles. Naują betoninį paviršių galima dažyti tik po pirmojo šildymo sezono, kai išgaruoja perteklinė drėgmė ir betonas tampa laidus šilumai. Kad pagerėtų lietojo betono sukibimas su danga, smėliasraute arba plieniniu šepetiu nušlifaukite jo paviršiuje susidariusį blizgų sluoksnį pašalindami cemento pieną ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Mineralinio pluošto plokštes galima dažyti praėjus 6 mėn. nuo jų montavimo. Naujai tinkuotą paviršių galima dažyti po 1–2 mėn., kai tinkas sukietėja.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusį, trupantį ir birų dažų sluoksnį smėliasraute arba plieniniu šepetiu. Betono konstrukcijų trūkius pagilinkite iki armatūros, nuvalykite nuo jos rūdis ir padenkite antikoroziniais dažais. Pašalinkite visus paviršiaus defektus pagal statybinių medžiagų technines specifikacijas. Tinkamu cementiniu skiediniu išlyginkite nelygų paviršių ir užpildykite trūkius, tinkuotą paviršių išlyginkite cementiniu-kalkiniu skiediniu. Nuplaukite paviršių plovikliu. Pelėsiu ir dumbliais padengtą paviršių nuplaukite vandeniu skiestu plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai ir saulėkaitoje.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Pirmajam sluoksniui skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite (langų rėmus, metalinius paviršius ir kt.), kad neaptaškytumėte.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Geriausia valyti vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo valymo gali pakisti paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelėsį ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir gerai nuskalaukite. Pašalinę pelėsį paviršių perdažykite.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/c) 40 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 40 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018