

**TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS****IF1490/00 - SKILINĖJIMO EFEKTĄ  
SUKELIANTYS DAŽAI**

Sukūrimo data: 2006/05/18

Naudojimo sritys:	Tekintos dalys, plokščios dalys, virtuvinių baldų durelės, paveikslų rėmeliai.
Naudojimo būdas:	Purkštuvas.
Maišymo procesas:	DS 1105/00 Nitroceliuliozinis skiediklis. Skiesti 70 - 80% nuo masės.

**Techniniai duomenys:**

Nelakių medžiagų kiekis (%):	23 ± 1
Tankis (kg/l):	0.975 ± 0,03
Klampumas (DIN 4 / 20°C):	80" ± 5"
Rekomenduojamas užnešimo kiekis (g/m <sup>2</sup> ):	100 - 120
Galiojimo laikas:	Jeigu produktas tinkamai sandėliuojamas, galiojimo laikas neribojamas. Po ilgesnio laiko tarpo, patikrinkite masės vientisumą, prieš naudodami gerai išmaišykite.

**Paviršiaus paruošimas**

Pagrindui rekomenduojami tonuoti arba skaidrūs IF 499/XX dažai.

**Bendras apibūdinimas**

IF 1490/00 skilinėjimo efektą sukiantys dažai. Jie naudojami atskiesti, taip kaip aprašyta aukščiau. Ant paruošto pagrindo purškiami mažiausiai po keturių valandų. Paviršius nešlifuojamas. Skilinėjimo efektas atsiranda džiūstant dažams (apytiskiai po 5 – 10 minučių). Ypatingai ryškus rezultatas išgaunamas, kuomet pagrindo spalva skiriasi nuo viršutinio (skilinėjančio) sluoksnio spalvos. Naudojant IF1490 galima išgauti įvairių skilinėjimo efekto atspalvių, tai priklauso nuo skiediklio kiekio mišinyje, užpurškiamų dažų kiekio bei užpurškimo metodikos. Viršutiniam baigiamajam sluoksniui gali būti naudojamas tiek matinis, tiek blizgus, nitro ar akrilinis lakas.