

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
SU29/00 - GREITAS SKAIDRUS NITRO
 MATINIS LAKAS/GRUNTAS**

sukūrimo data: 2012/09/07

Blizgesys:	10, 20 ir 35		
Naudojimo sritys:	Plokštumos		
Naudojimo būdas:	Purkštuvos ir užliejimo mašina		
Maišymo santykis:		masės (kg)	tūrio (l)
	Dalis A:	SU 29**/00 100	100
	Dalis B (kietiklis):	TH 759 10	10
	Skiediklis:	DS 1105 30-40	40-50 (purkštuvu)
		10-15	15-20 (užliejimu)

Techniniai duomenys:

Nelakių medžiagų kiekis (%):	28 ± 2
Tankis (kg/l):	0.960 ± 0.030
Klampumas (DIN 4 / 20°C):	60" ± 4"

Bendri duomenys

Gyvybingumas (Pot life):	4 valandos
Rekomenduojamas kiekis (g/m ²):	Min. 70 - Max. 120
Sluoksniai:	Max. 2
Intervalas tarp sluoksnių:	Min. 30' - Max. 4 val.
Džiūvimo trukmė (100 g/m ² / 20°C):	Nelimpa dulkės po 5 – 7 min Nelimpa liečiant po 15 – 20 min Išdžiūsta po 45 – 50 min
Pagreitintas džiovinimas (g/m ²):	Krauti galima po 15 min, džiovinant karštu oru 40-60°C
Galiojimo laikas:	Jeigu produktas tinkamai sandėliuojamas, galiojimo laikas 36 mėnesiai. Po ilgesnio laiko tarpo, patikrinkite masės vientisumą, prieš naudodami gerai išmaišykite.

SU 29**/00 greitai džiūstantis lakas/gruntas, paviršiams suteikia tvirtumą, tinkamas purškimui ir užliejimui.

Alternatyvus kietikliai

Alternatyvus kietiklis vietoj TH0759*00 galimas TH0784 tokiu pačiu santykiu, pagerina plėvelės elastiškumą.

Paviršiaus paruošimas

Beicavimas vandeniniais beicais AC 600/XX arba XM 8000/XX tirpiklinio pagrindo beicais.

Specialios instrukcijos

Prieš naudojimą SU29**/00 rekomenduojama labai gerai išmaišyti, tam kad išgauti vienoda paviršiaus blizgumo lygį. Jeigu reikia suteikti atspalvį lakui SU29**/00, galima naudoti XC 1900/XX serijos koncentruotus beicus. Vasaros metu rekomenduojama naudoti lėto džiūvimo skiediklį DT 1146.