

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
**SZ9930/XX - NITROCELIULIOZINIAI DAŽAI
BALDAMS**

sukūrimo data: 2012/10/23

Techniniai duomenys:

Spalvos	BB – baltas NN – neutralus
Blizgesys	10, 30, 60, 80
Naudojamo sritys	Plokščios detalės, profiliai, įmontuoti baldai.
Maišymo santykis:	masės
Rišiklis:	SZ99**0/XX 100
Kietiklis:	Nėra
Skiediklis:	DS1105/00 20 – 40

Nelakių medžiagų kiekis (%):	SZ9930/BB	47±3
	SZ9930/NN	22±3
Tankis (kg/l):	SZ9930/BB	1,160 ± 0,0303
	SZ9930/NN	0,950 ± 0,0303
Klumpumas (DIN 4 prie 20°C):	SZ9930/BB	1900 ± 150
	SZ9930/NN	40" ± 3"

Paviršiaus paruošimas

Prieš lakuojant paviršių rekomenduojama padengti gruntu TU0250/00.

Bendri duomenys:

Rekomenduojamas padengimo kiekis (g/m ²):	Min.60 – Max. 150
Džiūvimo trukmė (100 g/m ² prie 20°C):	Nelimpa dulksės po 5 min Nelimpa liečiant po 15 min Dėti vienas ant kito po 4 val.
Priverstinis džiovinimas oru	Rekomenduojamas šiltas oras 30 - 40°C
Galiojimo laikas:	Jeigu produktas tinkamai sandėliuojamas, galiojimo laikas 36 mėnesiai. Po ilgesnio laiko tarpo, patikrinkite masės vientisumą, prieš naudodami gerai išmaišykite ir pašalinkite susidariusias nuosėdas.

SZ9930/BB dažai gali būti tonuojami TP2009/XX pastomis pridėdant nuo 5 iki 15 % pastos pastos norimai spalvai išgauti. Sutonavus dažus, gali nežymiai pakisti blizgumo lygis priklausomai nuo įdėto pastos kiekio.

Paviršiaus paruošimas

Naudojams nitroceliuliozinis, poliuretalinis arba poliesterinis gruntas.

Specialios instrukcijos

Pagreitinti džiūvimo trukmę galimas naudojant skiediklį DT1150/00.