

Išleidimo data 2012/06/12

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS
**TU0213/13 - BALTAS DVIKOMPONENTIS
 POLIURETANINIS GRUNTAS**

Spalvos:	13 – baltas;
Naudojimo sritys:	Tekintos medinės detalės, MDF plokštės; vidaus darbams;
Naudojimo būdas:	Purškimo metodas, liejimas;
Maišymo procesas:	Pagal svorį (kg)
Dalis A:	TU0213/13 100
Dalis B (kietiklis):	TH0780/00 40
Skiediklis:	DT13; DT40 10 – 30

Techniniai duomenys:

Nelakių medžiagų kiekis (%):	69 ± 2
Klumpumas (DIN 2 prie 20°C)	Dalis A: 20"± 3" (DIN 8) A+B: 22"± 3" (DIN 4)
Mišinio gyvybingumas:	3 valandos

Bendri duomenys

Rekomenduojamas kiekis (g/m²):	Max 200 vienam sluoksniui
Tarpai tarp dengiamų sluoksnių	Min. 50" – max. 4 valandos
Džiūvimo trukmė (100 g/m² / 20°C):	Nelimpa dulks 10 min. Galima liesti 35 min. Galima krauti 8 val.
Šveitimas	Po 12 valandų
Perdažymas	Palaukti mažiausiai 12 valandų Dengti PU arba NC dažais
Galiojimo laikas (mėnesiai)	Jei produktas tinkamai sandėliuojamas galiojimo laikas neribojamas. Po ilgesnio saugojimo laiko, visuomet patikrinkite produkto vientisumą ir labia gerai išmaišykite prieš naudojimą, pašalinti nuosėdas.

TU0213/13 - poliuretaninis baltas gruntas skirtas tiek plokščioms detalėms, tiek biauoms (tiek vertikaliai, tiek horizontaliam dažymui) dengti. Puikus dengiamumas, lengvai šveičiams, elastiškas. Alternatyvus kietiklis – vietoj kietiklio TH0780/00 galima naudoti kietikli TH0793/00 iki 40 %, kas užtikrina greitesnį džiūvimą, geresnį elastiškumą (nelakių medžiagų kiekis 25 ± 1).

Specialūs nurodymai

- Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti
- Laikymo temperatūra nuo +5°C (būtina saugoti nuo užšalimo) iki +35°C.
- Grunto likučius būtina šalinti pagal galiojančius normatyvinius aktus. Nešalinti į kanalizaciją.