



DUOMENŲ LAPAS

Paskutinė
korekcija
24/09/98

Lapas 1 / 1

TU 250

SKAIDRUS VIENO KOMPONENTO IMPREGNUOJANTIS GRUNTAS

Naudojimo sritys	Parketinės grindys, lauko baldai, durys, langai, tekintos dalys.		
Naudojomo būdas	Mirkymas, teptukas, purkštukas.		
Maišymo santykis:		masės (kg)	tūrio (l)
	Dalis A:	TU 250 100	100
	Skiediklis:	DT 1200 50	50

Techniniai duomenys:

Nelakių medžiagų kiekis (%):	9.5 ± 1
Tankis (kg/l):	0.906 ± 0.030
Klampumas (DIN 4 prie 20°C):	16" ± 2"

Bendri duomenys

Rekomenduojamas kiekis (g/m ²):	Min.10 – Max. 30
Sluoksniai	Max. 1
Intervalas tarp sluoksnių:	Min.1 val. - Max.4 val.
Džiūvimo trukmė (100 g/m ² prie 20°C):	Nelimpa dulksės po 4'-5' Nelimpa liečiant po 20'-25' Dėti vienas ant kito po 1 val.
Šveitimas:	Po 30'
Galima lakuoti:	Po 1 val.
Galiojimo laikas:	Jeigu produktas tinkamai sandėliuojamas, galiojimo laikas neribojamas. Po ilgesnio laiko tarpo, patikrinkite masės vientisumą, prieš naudodami gerai išmaišykite.