

Techninis Duomenų Lapas

TZ90**/00 SKAIDRUS POLIURETANINIS LAKAS – ATSPARUS ĮBRĖŽIMAMS

Supersedes previous issue dated 06.08.12

DATE 11/02/16

Blizgesiai:	10, 20, 30, and 40 blizgumo	
Panaudojimo sritys:	Lygūs baldų paviršiai, durys, stalai, plokštės, biuro baldai	
Panaudojimo būdas:	Tradiciniu purkštuvu, airmix sistema, beoriu purkštuvu.	
Maišymo santykis:	Pagal svorį (kg)	
Dalis A:	TZ90**/00	100
Dalis B (kietiklis):	TH0773/00	50
Skiediklis:	DT0013/00	10÷20

Techniniai duomenys

Sausiji liekana (%):	49 ± 2
Specifinis svoris (kg/l):	1.030 ± 0.030
Lakumas (DIN 6 prie 20°C):	26 ± 2

Paviršiaus paruošimas

Su poliuretano arba poliestero gruntais ir UV užpildais

Bendros savybės

Mišinio gyvibingumas prie 20°C:	3 val	
Teorinė išėiga (g/m ²):	min. 80 – max. 120	
Džiūvimo laikas (100 g/m ² prie 20°C):	Nelimpa dulksės	15'
	Nelimpa liečiant	30' - 40'
	Galima krauti	8 - 10 val
Galiojimo laikas (mėn)	36	

TZ90/00 yra skaidrus poliuretalinis lakas, pasižymintis itin dideliu atsparumu įbrėžimams ir dilimui bei greitu džiūvimu. Ypač tinkamas biuro baldams – stalviršiams.

Prieš naudojimą gerai išmaišykite, kad pašalintumėte galimas nuosėdas.

Alternatyvūs kietikliai:

- **TH0775/00** – greitesnis džiūvimas
- **TH0759/00** – sumažintas pageltimas; tačiau šio kietiklio nerekomenduojama naudoti dideliems paviršiams purkšti aukšto slėgio *airless* ir *airmix* įranga. Naudojant šį kietiklį, taip pat šiek tiek padidėja blizgumas.

Įspėjimas:

Norint visada užtikrinti vienodą blizgumo lygį, rekomenduojama kruopščiai išmaišyti A komponentą mentele. Jei reikalingas lengvas atspalvis, naudokite **XC1900/XX** koncentruotus beicus.