

## Techninis Duomenų Lapas

### TU0141/00 SKAIDRUS POLIURETANINIS GRUNTAS

Supersedes previous issue dated 05/19/06

DATE 05/25/12

Naudojimo sritys:	Grindys, laiptai, baldai, stalviršiai...			
Naudojimo būdas:	Purškimas, mirkymas			
Maišymo procesas:		Pagal svorį	Pagal tūrį	
	Dalis A	TU0141/00	100	100
	Dalis B (kietiklis)	TH0759/00 or TH0780/00	50	50
	Skiediklis	DT13/00	30	30
		Arba DT40 / DT41	30	30

#### Technical characteristics

Nelakių medžiagų kiekis (%):	42 ± 1		
Santykinis svoris (kg/l):	0.975 ± 0.030		
Klumpumas (DIN 2 prie 20°C)	Dalis A:	20" ± 4"	
	A+B:	18" ± 3"	

#### Pagrindo paruošimas

Spalvai išgauti naudojami vandeniniai beicai (AC0600/XX or AC1400/XX) arba spiritinio pagrindo (XM7100/XX ar XM8000/XX).

#### Bendri duomenys

Mišinio gyvybingumas 20°C:	3 h		
Rekomenduojamas kiekis (g/m²):	Max. 150 vienu sluoksniu		
Tarpai tarp dengiamų sluoksnių:	Min. 1 h - Max. 3 h		
Sluoksnių skaičius:	3-5		
Džiūvimo trukmė (100 g/m²) prie 20°C:	Nelimpa dulkės	20'	
	Nelimpa liečiant	40'	
	Galima krauti	8 h.	
Šlifavimas:	Palaukti bent 24h		
Galima lakuoti po:	Palaukti bent 24h		
Galiojimo laikas (mėnesiai)	36		
	Po ilgesnio saugojimo laiko, visuomet patikrinkite produkto vientisumą ir labia gerai išmaišykite prieš naudojimą, pašalinti nuosėdas.		

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. – con unico socio  
Via del Fiffò, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.sayerlack.com  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Company under the direction and coordination of The Sherwin-Williams Company, USA

**TU0141/00** yra poliuretaninis gruntinis lakas, pasižymintis puikiu skaidrumu, geru sukibimu su pagrindu ir puikiu atsparumu šalčio ciklams.

Dėl savo specialios formulės jis naudojamas pirmiausia:

- kai reikalingas didžiausias skaidrumas, elastingumas ir sukibimas (pavyzdžiui, ant laiptų)
- panardinimui atskiesti 30-40% su DT0436/00, intervalas tarp sluoksnių turėtų būti 1-2 valandos.
- kaip barjeras ant karstų, naudojant kietiklius TH0775/00 arba TH0793/00.
- negelstančiose sistemose naudoti kietiklį TH0759/00.

### Specialios instrukcijos

Vasaros metu arba tropinio klimato zonose purškimo būdai geriau naudoti lėto džiūvimo skiediklį DT40/00, o panardinimo sistemoms visada reikia naudoti DT0436/00.

Jei TU0141/00 reikia šiek tiek nuspalvinti, rekomenduojame naudoti XC1900/XX koncentratų pigmentus.

**N.B.:** DATA PROVIDED ON THIS TECHNICAL DATA SHEET CORRESPOND TO OUR BEST KNOWLEDGE AND EXPERIENCE. WE ASSURE CONSISTENCY ON THE CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OUR PRODUCTS, WITHIN THE TOLERANCE LIMITS SPECIFIED ON OUR TECHNICAL DATA SHEETS. RESPONSIBILITY OF FINAL RESULT OF PRODUCT APPLICATION IS FULLY UP TO THE USERS, WHO SHALL MAKE SURE THAT THE PRODUCT CORRESPONDS TO THEIR OWN NEEDS WITH REGARD TO APPLICATION SYSTEM, TO SUBSTRATES USED AS WELL AS TO WORKING CONDITIONS.  
**WARNING:** ACTUAL VISCOSITY OF SOME PIGMENTED AND/OR THIXOTROPIC PRODUCTS MAY DIFFER FROM THE VISCOSITY SHOWN ON THE TECHNICAL DATA SHEET. DIFFERENCES ARE TO BE REGARDED AS ACCEPTABLE IF WITHIN 30% MAXIMUM.