

„WS-Anti Zink Past“

WS Anti cinko pasta

- Savybės:** „WS-Anti Cinko pasta – skirta plieniniams paviršiams / gaminams / detalėms, kurie cinkavimo metu liktų necinkuoti. Pasta pagaminta iš specialių rišiklių, atspari rūgščių bei karščio poveikiui. Paruošta naudojimui. Tinkama tepti teptuku. Anti zinko pasta taip pat puikiai tinka suvirinimo siūlėms, sriegiams bei kitiems paviršiams, kurie cinkavimo metu turi likti necinkuoti.
Tinka naudoti tik profesionalams!
- Spalva:** ruda (surūdijusio metalo)
- Pagrindo paruošimas:** Dengiamas paviršius turi būti sausas ir švarus. Pašalinti rūdis, riebalus, tepalus, druskas, kitus nešvarumus tam tinkamomis priemonėmis.
- Dengimo būdai:** Pasta dengiama teptuku storu sluoksniu. Prieš naudojimą produktą gerai išmaišyti. Ypatingai gerai uždažyti galus. Dengti antrą sluoksnį pilnai išdžiūvus ir ne anksčiau nei po 12 valandų. Po cinkavimo proceso pasta šalinama plieniniu šepetiu.
- Naudojimas ir mažiausi** 320 – 360 g/m², sausos plėvelės storis apie 60 μm
- Tankis:** apie 1,42
- Klumpumas:** tiksotropiniai - tinkami dažymui ant vertikalų paviršių, nesudaro nubėgimų.
- Džiūvimo laikai:** dulkės nelimpa maždaug po 120 minučių; liesti galima maždaug po 4 valandų; visiškai išdžiūsta maždaug per 12 valandų; pakartotinai perdažyti galima mažiausiai po 12 valandų; džiovinimas dirbtiniu metodu galimas iki 60 °C.
- Skiediklis:** „WS-Plast-Verdünnung MV 751“.
- Sandėliavimas:** mažiausiai 2 metai vėsioje, sausoje patalpoje, kai originalios talpos yra uždarytos.
- Pakuotė:** 250 ml, (kai kurios spalvos); 1,0 ltr, 7,5 kg
- Sveikatos ir darbų sauga:** Reikia atsižvelgti į REACH dėl pavojingų medžiagų. Potvarkis dėl pavojingų medžiagų: būtina žymėti. Norėdami žinoti, kaip elgtis su produktu ir kokie jo medžiagos specifiniai duomenys, reikalaukite EB saugos duomenų lapo.