

## „WS-Plast“ dekoratyvinė Patina kalvystės darbams

- Savybės:** „WS-Plast dekoratyvinė patina vidaus ir lauko darbams. Dėl ypatingų pigmentų užpildo, patina ypatingai atspari UV poveikiui ir nepalankioms oro sąlygoms. Paviršiams suteikia dekoratyvų norimo atspalvio sendinimo efektą (tinkama laiptų turėklų, sijų, sodo vartų, žvakidžių, žibintų, metalinių grotelių, lempų sietytų dekoratyviam dažymui). Patina pagaminta akrilo pagrindu bei paruošta naudojimui. Produktas tiksotropinis, dengiant nesudaro nubėgimų. Atsparus karščiui iki 80 T°C . Tinkama tepti teptuku, skudurėliu ar kempinėle.
- Spalva:** sidabrinė, aukso, vario, žalia, aukso bronz
- Pagrindo paruošimas:** Dengiamas paviršius turi būti sausas ir švarus. Dengti teptuku plonu sluoksniu jau ant dažytų paviršių WS plast M4200 ar kitais akrilo pagrindo dažais.
- Naudojimas** prieš naudojimą patina praskiesti skiedikliu MV751. Gautą masę legvai išvedžioti ant kartono iki beveik sausos konsistensijos ir tepti lengvais judesiais plonu sluoksniu ant pageidaujamo sendinti / patinuoti paviršiaus.
- Džiūvimo laikai:** nelimpa dulkės po 20 min.; galima krauti po 2 val.; pilnai subręsta po paros.
- Skiediklis:** „WS-Plast-Verdünnung MV 751“.
- Sandėliavimas:** mažiausiai 2 metai vėsioje, sausose patalpose, kai originalios talpos yra uždarytos.
- Pakuotė:** 250 ml
- Sveikatos ir darbų sauga:** Reikia atsižvelgti į REACH dėl pavojingų medžiagų. Potvarkis dėl pavojingų medžiagų: būtina žymėti. Norėdami žinoti, kaip elgtis su produktu ir kokie jo medžiagos specifiniai duomenys, reikalaukite EB saugos duomenų lapo. **Dėmesio!!!** Degus produktas ar susformavę garai. Gaisro gesinimui naudoti smėlį , sausus chemikalus ar alkoholiui atsparias putas. Sudėtyje yra: metyl 2-metylprop-2enoatas; metyl 2-metylpropenoatas; metacrylatas. Gali sukelti alergines reakcijas. **Skirta profesional naudojimui!**