

## Techninis Duomenų Lapas

**TU0574/13**

**Gruntas didelio tankio PU putai**

*Supersedes previous issue dated 05/17/06*

DATE 06/11/12

Spava:	13 baltas
Panaudojimo sritys:	Nulieta aukšto tankio poliuretano puta.
Panaudojimo būdas:	Purkštuvais
Maišymo santykis	Pagal svorį (kg)
Dalis A	TU0574/13      100
Dalis B (kietiklis)	TH0720/00      30
Skiediklis	DT1150/00      20

### Techniniai duomenys:

Sausiji liekana (%):	74 ± 2
Specifinis tankis (kg/l):	1.540 ± 0.030
Lakumas (DIN 8 at 20°C):	43" ± 8"

### General characteristics:

Mišinio gyvybingumas:	3 val
Rekomenduojama išeiga (g/m <sup>2</sup> ):	Min. 80 - Max. 150 per vieną sluoksnį
Laikas tarp sluoksnių:	Min. 60' - Max. 8 val
Sluoksnių kiekis:	Maksimum 2
Džiūvimo laikas (100 g/m <sup>2</sup> at 20°C):	Nelimpa dulkės      10'-15' Nelimpa liečiant      60'-70' Galima krauti      4 val
Priverstinis džiovinimas:	Karštu oru 30-50°C
Šlifavimas:	Palaukti bent 8 val.
Galima perdažyti:	Palaukti bent 8 val.
Galiojimo laikas (mėn):	36 Po ilgo laikymo visuomet patikrinkite homogeniškumą ir gerai išmaišykite prieš naudojimą, kad pašalintumėte galimas nuosėdas.

TU0574/13 yra gruntas, turintis didelę dengiamąją gebę, specialiai sukurtas užtikrinti puikų sukibimą su aukšto tankio formuota PU puta ir užpildyti smulkias paviršiaus ertmes. Sukibimas labai priklauso nuo to, kaip efektyviai buvo išplauta formuota detalė (plovimas pašalina atpalaidavimo priemonę), ir paprastai gruntą reikia tepti tik tada, kai detalė išbuvo formoje mažiausiai 48 valandas.

Kaip alternatyvūs kietikliai TH0720/00 gali būti naudojami šie:

- **TH0793/00 30 %**: geresnis sukibimas, tačiau šiek tiek prastesnis šlifuojamumas nei TH0720/00.
- **TH1400/00 20 %**: šis kietiklis turėtų būti naudojamas, kai pagrindas nėra tinkamai išplautas ir kai reikalingas didelis sukibimas bei elastingumas, tačiau šlifuojamumo sąskaita.

TU0574/13 taip pat gali būti naudojamas kaip gruntas MDF paviršiams, naudojant baltus poliesterius be vaško. Baltą dangą be vaško galima dengti po 1–24 valandų.

#### Pagrindo paruošimas

PU putą plaukite naudodami chloruotų tirpiklių garus.

#### Specialios instrukcijos

Jei reikia koreguoti grunto atspalvį, naudokite TP4140/ABC pastas.